Fecha Fabricación	Furanos PPB	Furanos PPM	ABB DP	Weidmann DP	Diferencias DP	ABB Vida Residual (%)	Burton Vida Residual (%)	Diferencias Vida Residual
1989	**146**	0,146	**667**	670	-3	**83**	84	-1
1998	**13**	0,013	**967**	970	-3	**100**	100	0
1981	**44**	0,044	**816**	819	-3	**93**	100	-7
1988	**33**	0,033	**852**	855	-3	**95**	100	-5
1997	**33**	0,033	**852**	855	-3	**95**	100	-5
1992	**4460**	4,460	**243**	246	-3	**15**	11	4
1998	**17**	0,017	**934**	937	-3	**99**	100	-1
1997	**31**	0,031	**860**	862	-2	**95**	100	-5
1990	**117**	0,117	**695**	698	-3	**85**	87	-2
1995	**56**	0,056	**786**	789	-3	**91**	99	-8
1992	**2033**	2,033	**341**	343	-2	**39**	36	3
	71	0,071	**757**	760	-3	**90**	95	-5
	36	0,036	**841**	844	-3	**95**	100	-5
1988	**62**	0,062	**774**	776	-2	**91**	97	-6
1992	**2545**	2,545	**313**	316	-3	**33**	29	4
1990	**122**	0,122	**690**	692	-2	**85**	87	-2
	15	0,015	**950**	953	-3	**99**	100	-1
1995	**48**	0,048	**805**	808	-3	**93**	100	-7
	29	0,029	**868**	871	-3	**96**	100	-4
1988	**41**	0,041	**825**	828	-3	**94**	100	-6
1995	**48**	0,048	**805**	808	-3	**93**	100	-7
1995	**437**	0,437	**531**	534	-3	**72**	67	5
1993	**70**	0,070	**759**	761	-2	**90**	95	-5
1993	**102**	0,102	**712**	715	-3	**87**	89	-2
1992	**1525**	1,525	**376**	379	-3	**47**	45	2
1990	**137**	0,137	**675**	678	-3	**84**	85	-1
1995	**35**	0,035	**845**	847	-2	**95**	100	-5
1988	**24**	0,024	**891**	894	-3	**97**	100	-3

Fecha de los Ensayos: Febrero de 2002